CRC GALVA BRITE

Глянец-антикор (Цинко-алюминиевое покрытие)

Артикул: 30423 (Аэрозоль - 500 мл)

1. Общее описание

Защитное цинково-алюминиевое грунтовочное покрытие.
Однокомпонентное цинково-алюминиевое покрытие сочетает в себе коррозийно-защитные свойства с глянцевым блеском алюминия. Средство Galva Brite - это смесь порошков цинка и алюминия, полимеров и присадок, образующая на поверхности эластичную защитную пленку с ярким глянцевым блеском.

2. Свойства

- Прекрасное отделочное покрытие для гальванизированных поверхностей.
- Обеспечивает прекрасную защиту черных металлов от коррозии и ржавчины.
- Гальванические свойства средства обеспечивают катодную защиту (покрытие становится анодом).
- Уникальная комбинация эластичности и твердости.
- Устойчиво к образованию ржавчины, препятствует отслаиванию и обесцвечиванию покрытия.
- Хорошо держится на металлических поверхностях.
- Гальванизированный внешний вид поверхности легко достигается путем распыления средства из аэрозольного баллона.
- Не содержит свинца и солей хромовой кислоты.
- Не содержит хлорированных и ароматических растворителей.
- Для контроля над свойствами пленки и применения в аэрозолях используется газ-вытеснитель диметилен.

3. Применение

- Ограды и ворота
- Бытовое, садовое и сельскохозяйственное оборудование
- Строительное оборудование
- Конструкционная сталь
- Ограждения, парапеты
- Сварные швы
- Трубы и фитинги
- Береговое и корабельное оборудование
- Ремонт баков для хранения сжиженного газа
- Сварные швы

4. Инструкция

- Сняв крышку и освободив шарик дозатора, сильно встряхните баллончик в течение одной минуты. Жидкий препарат тщательно перемешайте и встряхните для обеспечения однородного распределения по поверхности. Продолжайте встряхивать во время использования.
- Для достижения лучших результатов наносите изделие на чистую, сухую, обезжиренную поверхность. Ржавчину и накипь следует удалять металлической проволочной щеткой.

Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.
www.crc-industries.ru

- Наносите ровными тонкими слоями: при нанесении двух тонких слоев достигается лучший результат, чем при нанесении одного толстого. Следующие слои рекомендуется наносить через 15 - 20 минут.
- После окончания обработки, очистите аэрозольный клапан, перевернув баллон вверх дном и нажимая на клапан до тех пор, пока из баллона не начнет выходить только газ. Если отверстие засорилось, выньте клапан и прочистите его с помощью тонкой проволоки.
- Не используйте на работающем оборудовании. Наносите средство только в помещении с хорошей вентиляцией.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	Жидкость
Внешний вид	светлое алюминиевое покрытие	светлое алюминиевое покрытие
Тип полимера	модифицированный алкидный полимер	модифицированный алкидный полимер
Тип красителя	цинк, листовой алюминий	цинк, листовой алюминий
Плотность	1.06 г/см^3 (@ 20°C)	1.15 г/см^3 (@ 20°C)
Температура вспышки	-4 °C	27 °C
Площадь покрытия (30 мк м, сухая)	приблизительно 1,6 м^2/баллон (400 мл)	приблизительно 12 м^2/кг
Рекомендуемая толщина пленки	30 - 40 мкм	30 - 40 мкм
Время высыхания		
• на ощупь	10 - 15 мин	10 - 15 мин
• для обработки	1 ч	1 ч
• полное отвердение	24 ч	24 ч
Обезжиривающее/чистящее средство	Уайт-спирит	
Свойства сухой пленки (35 мк м, обезжиренная металлическая поверхность)		
• Солевой туман (ASTM B 117)	100 ч** (толщина пленки 35 мк м)	
• Пропитка стали (NFT 30038)	0	
• Гибкость, трансформируемость (раскатка 6 мм, визуальная)	пройден	
• Термостойкость (4 ч при 200°C)	легкое пожелтение	
• Твердость (через 72 ч)	80 с	
• Устойчивость к растворителю	подлежит определению	

Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.
www.crc-industries.ru

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл
Разлив: 750 мл

7. ПРИМЕЧАНИЕ

(*) Характерные результаты антикоррозийной защиты будут зависеть в основном от типа поверхности и внешних условий. Защита может быть от нескольких месяцев до более 1 года (при внешнем хранении) или более 2 лет (при внутреннем хранении). Таким образом, первое применение должно периодически проверяться на предмет очагов коррозии. В случае если одноразовая защита при определенных условиях определена, CRC Galva Brite может наноситься через определенные интервалы для поддержания этой защиты.

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.

Версия: 10074 03 0800 05
Дата: 16/10/2018 г.

Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.
www.crc-industries.ru